

Typ dokumentu

Technický list

Název

PRIMER Q

Popis

PRIMER Q je hrubý základní nátěr se silnou přilnavostí. Je to perfektní řešení pro vysoce namáhané omítky, které vyžadují základní nátěr s maximální přilnavostí.
Jako základní vrstva vytváří bezpečnou vazbu k podkladu pro materiály jako ECO TERRAZZO a REINFORCED MIKROCEMENT. Je účinný i jako podklad při nanášení omítek na dřevěné povrchy jako jsou stoly a další nábytek.

Složení

Speciální akrylové pryskyřice, jemný křemičitý písek, přísady podporující přilnavost, tixotropní činidla a voda

Vzhled

Hustá kapalina

Barva

Průhledná bílá

Obal

Polyetylenové balení 6 kg

Aplikace

Ručně, pomocí válečku

Typ povrchu

Architektonické povrchy, interiér a exteriér

Ředění

Připraveno k použití, akceptuje 10% ředění vodou

Spotřeba

150 - 180 ml / m²

Sušení

2 hodiny při 20°C (60°F) na dotek
24 hodin při 20°C (60°F) pod povrchem

Aplikační teploty

min 8 max 35°C – RU < 85% cca

Klasifikace VOC

Směrnice EU 2004/42/CE: Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/l): 200 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje méně než 200 g/l VOC.

Skladovatelnost

24 měsíců při skladování podle doporučených pokynů

Úložný prostor

V originálním uzavřeném balení při teplotě 5° až 35°C v suchém a tmavém prostředí

Bezpečnostní normy

Tento produkt může způsobit kožní alergické reakce. Při používání je důležité dodržovat běžné bezpečnostní a hygienické normy. Vyvarujte se vyhazování produktu do kanalizace, vodních ploch nebo na zem. Výrobek vždy uchovávejte mimo dosah dětí. V případě požití nebo alergické reakce neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo štítek. Další podrobnosti naleznete v bezpečnostním listu.

Likvidace

Produkt musí být zlikvidován v souladu s platnými normami a předpisy. Nádoby musí být odeslány k recyklaci. Postupujte podle pokynů na obalu.

Pokyny pro aplikaci

PŘÍPRAVA POVRCHU

Podklad musí být důkladně suchý a čistý, zbavený jakýchkoli olejů, mastnot, zbytků barev a jiných odstranitelných látek. Upřednostněte opravu případných prasklin nebo prasklin v podkladu. Při nanášení PRIMER Q na nepevné podklady je důležité je nejprve zpevnit nanesením vrstvy UNIVERSAL PRIMER naředěného dle dodaného návodu.

APLIKACE

Primer Q může být aplikován přímo nebo zředěn až do 10%. K rovnoměrnému nanesení základního nátěru můžete použít štětec nebo váleček. Pro běžné aplikace obvykle stačí jedna vrstva Primer Q. Pokud však požadujete zvýšenou hydroizolaci nebo při použití na dřevěný nábytek před aplikací omítky, doporučuje se druhá vrstva. Druhou vrstvu nanášejte až po úplném zaschnutí první vrstvy, což za průměrných podmínek obvykle trvá asi tři až čtyři hodiny.

Nástroje

Váleček nebo štětec. Nářadí po použití očistěte vodou.

Výše uvedený materiál jsme vypracovali podle našich nejlepších technických a zkušenostních znalostí. Nicméně naše návrhy a doporučení nejsou zaručeny. Veškerá odpovědnost za získané výsledky spočívá výhradně na metodě a podmínkách použitých pro aplikaci produktu. Tyto údaje představují platnou podporu pro ověření vhodnosti produktu pro konkrétní případ. Vyhrazuje si právo provádět změny v těchto informacích bez předchozího upozornění.